

ACRITEC

RECUBRIMIENTO INTERIOR & EXTERIOR

Pintura de excelente calidad con acabado satinado formulado a base de resinas vinil acrílicas, aditivos, cargas y pigmentos seleccionados.

DATOS TÉCNICOS

Base del ligante	Resina vinil acrílica
Disolvente	Agua
Consistencia	Líquido lechoso
pH	pH 8.5 - 9.5
Viscosidad a 20 °C	15000-25000
% Sólidos	48-50
Densidad	1.2 mínimo
Finura en micras	50 mínimo
Rendimiento práctico calculado	7-8 m ² x litro El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar método de aplicación usado condiciones de trabajo espesor de película seca depositada, las pérdidas podrán ser de hasta 5% o más.



Usos.

Decora y protege superficies interiores y exteriores donde se requiere calidad. Puede aplicarse en tablero, yeso, cemento, mortero, concreto, ladrillo, tabique, madera y mampostería en general

Ventajas.

- Excelente poder cubriente.
- Magnífica resistencia a exteriores e interiores.
- Dilución con agua: 3-5 %
- Acabado Satinado.
- Fácil aplicación.
- No desprende olores ni vapores tóxicos.
- Buena adherencia a distintas superficies.
- Larga duración.
- 100% lavable.
- Garantía 3 años.

Presentación.

- 1, 4, 10, 19 y 200 Litros.

Almacenamiento.

En un lugar fresco y seco antes de abrir. Una vez abierta, tapar bien el envase después de cada aplicación para evitar la formación de natas insolubles. Tiempo de vida en almacén 1 año en lugar fresco y bajo techo.

Aplicación.

- La superficie debe estar limpia y seca, así como libre de polvos, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos.
- Reparar las grietas, fisuras y desperfectos.
- Después de preparar la superficie si esta es nueva se recomienda utilizar el SELLA-TEC 5X1.
- Superficies previamente pintadas: Raspe con cepillo de alambre o espátula toda la pintura suelta o en mal estado. Limpie la superficie de polvo, grasa, óxido y otros contaminantes que impidan que la pintura se adhiera a la superficie.



- Concreto Nuevo: La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de recubrir. El curado mínimo del sustrato es de 28 días a 25°C, se deberán de remover todos los contaminantes como agentes liberadores de cimbra, compuestos de curado, sales, eflorescencias, limpieza con chorro de agua o solución al 10 % de ácido muriático en agua con la finalidad de neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar.
- Homogeneizar el producto antes de su utilización cuando use más de un envase de diferente lote, mézclelos entre si antes de usarlos para uniformar el color.
- Puede diluirse si se desea hasta en un 10%.
- Aplicar con brocha o rodillo.
- En caso de necesitarse una segunda capa, dejar secar la primera por al menos una hora.

Precauciones.

- No usar si la temperatura ambiente está a menos de 10 °C.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- Durante su aplicación, usar el equipo de protección correspondiente.
- Mantener el envase fuera del alcance de los niños.

Garantía.

- Garantizamos la calidad del producto con la condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
- Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
- El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajuste a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, diferencia de grano, contaminación del producto, problemas en la aplicación, es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de 10 %, dar aviso inmediato a la compañía Adhetec, de lo contrario compañía no se hace responsable.