

# RECUBRIMIENTO PASTA MS-BLOCK FINA



La **PASTA MS-BLOCK FINA ADHETEC**, es un texturizado en polvo con granulometría fina y se emplea para colocar acabados finales sobre muros. Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



## DATOS TÉCNICOS

Presentación	Sacos de 40 kg
Color	Blanco
Tiempo abierto	> 20 minutos
Resistencia a la compresión	8,0 N/mm <sup>2</sup>
Densidad aparente	1,2 gr/cm <sup>3</sup>
Retención en malla 40	< 10%
Rendimiento aproximado	8 m <sup>2</sup> a 10 m <sup>2</sup>
Desgaste a 14 días	< 3%
Demanda de agua	Entre 8 y 10 litros

**Nota:** El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.

### DESCRIPCIÓN.

La PASTA MS-BLOCK FINA ADHETEC es un texturizado en polvo de granulometría fina, elaborado a base de cemento, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría que al mezclarse con agua forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados en interiores y exteriores.

### VENTAJAS.

- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Se puede aplicar con llana y rodillos.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

• Es recomendable aplicar esta pasta sobre un repello o rebatido, de preferencia debe de estar nivelado, pues por la granulometría de la pasta solo es ocupada para dar el acabado final. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE LA PASTA.

1. En un recipiente con 8 litros de agua, agrega lentamente los 40 kg de PASTA MS-BLOCK FINA ADHETEC.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicie la aplicación.

### APLICACIÓN.

- Extiende la PASTA MS-BLOCK FINA ADHETEC sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloca una capa aproximada de 3 a 5 mm en una sola aplicación.
- Sin dejar resecar demasiado la pasta, realiza el acabado final utilizando una flota, rodillo o alguna otra herramienta que nos permita dar una textura a la pasta.

• Para lograr una mejor calidad en el acabado, cura la PASTA MS-BLOCK FINA ADHETEC humedeciendo ligeramente la superficie cuando el material ha empezado a fraguar y preferentemente 2 veces al día durante los 2 días siguientes.

• El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, tiroleado, abanico, traslapado, etc.

### RECOMENDACIONES.

1. Humedece el muro antes de aplicar la PASTA MS-BLOCK FINA ADHETEC.
2. Para superficies de yeso es necesario que éste, se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
3. Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

**1 LIMPIA TU SUPERFICIE**



Exceso de polvo  
Grasa, Pintura  
Otros materiales  
que sirvan como  
desmoldantes.

**2 AÑADE AGUA**



En un recipiente con  
8 a 10 litros de agua  
aproximadamente  
añade el producto\*.

\* (La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar)

**3 MEZCLA EL PRODUCTO**



Bate hasta lograr  
una mezcla  
homogénea  
dejandola libre  
de grumos.

**4 DEJA REPOSAR**



Por 10 minutos y  
vuelve a mezclar  
sin añadir más  
agua.

**5 APLICA EL PRODUCTO**



Extiende el producto  
sobre la superficie a  
recubrir, con una capa  
aproximada de 3mm  
en una sola aplicación.

**6 REALIZA EL ACABADO**



Puede hacer diferentes  
tipos de acabados por  
ejemplo: - Esgrafiado  
- Tirolo - Abanico  
- Traslapado - Liso