

# RECUBRIMIENTO PASTA MS-BLOCK GRUESA



La **PASTA MS-BLOCK GRUESA ADHETEC**, es un texturizado en polvo con granulometría gruesa y se emplea para colocar acabados finales (rústicos) sobre muros. Se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



## DATOS TÉCNICOS

Presentación	Sacos de 40 kg
Color	Blanco
Tiempo abierto	> 30 minutos
Resistencia a la compresión	8.0 N/mm <sup>2</sup>
Densidad aparente	1.4 gr/cm <sup>3</sup>
Retención en malla 40	> 28%
% de retención de agua	90%
Rendimiento aproximado	8 m <sup>2</sup> a 10 m <sup>2</sup>
Contracción	-0.13 mm
Desgaste a 14 días	< 3%
Demanda de agua	entre 8 a 10 litros

**Nota:** El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.

### DESCRIPCIÓN.

La PASTA MS-BLOCK GRUESA ADHETEC es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría gruesa que al mezclarse con agua se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados en interiores y exteriores.

### VENTAJAS.

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Se puede aplicar con llana.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

- Es recomendable antes de iniciar la aplicación acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie esté libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante.
- Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar polvo de la superficie.

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE LA PASTA.

1. En un recipiente con 8 litros de agua, agrega lentamente los 40 kg de PASTA MS-BLOCK GRUESA ADHETEC.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin agregar más agua y posteriormente inicie la aplicación.

### APLICACIÓN.

- Extiende la PASTA MS-BLOCK GRUESA ADHETEC sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloca una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación, asegúrate de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.

• Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de PASTA MS-BLOCK GRUESA ADHETEC, cuando la base ha empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, vuelve a humedecer el muro para posteriormente aplicar la textura.

• Para lograr una mejor calidad en el acabado, cure la PASTA MS-BLOCK GRUESA ADHETEC humedece ligeramente la superficie a las 3 horas; aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente 2 veces al día durante los 2 días siguientes.

• El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, tiroleado, abanico, traslapado, etc.

### RECOMENDACIONES.

1. Humedece el muro (en muros de tabique o block) antes de aplicar la PASTA MS-BLOCK GRUESA ADHETEC.
2. Para superficies de yeso es necesario que éste se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
3. Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

### 1 LIMPIA TU SUPERFICIE




### 2 AÑADE AGUA




### 3 MEZCLA EL PRODUCTO



### 4 DEJA REPOSAR



### 5 APLICA EL PRODUCTO



### 6 REALIZA EL ACABADO

