

# RECUBRIMIENTO ESTUCCO FINO



**ESTUCCO FINO** se emplea para acabados finos sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



## DATOS TÉCNICOS

Presentación	Sacos de 25 kg
Color	Blanco
Tiempo abierto	> 15 minutos
Rendimiento aproximado	6.0 - 7.5 m <sup>2</sup> (como acabado final floreado)
Demanda de agua	6.8 a 7.5 L.
Almacenamiento máximo	6 meses

Codigo: ESP-MK-33 Rev:00

### DESCRIPCIÓN.

**ESTUCCO FINO** es un producto en polvo, elaborado a base de cemento blanco, aditivos químicos y agregados minerales que al mezclarse con agua forma una pasta fácil de aplicar, con la cual se puede lograr acabados finos en interiores y exteriores.

### VENTAJAS.

- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Acabados con texturas finas y extra lisas.
- Se evitan los agrietamientos.
- Predosificado en planta asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.
- No requiere de mano de obra especializada.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

- Es recomendable antes de iniciar la aplicación acondicionar la superficie: plomeando y chequeando que esté libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante.
- Humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo.

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN.

1. En un recipiente con 6.8 L a 7.5 L de agua adicione lentamente los 25 kg de **ESTUCCO FINO**.
2. Mezcle hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente iniciar la aplicación.

### APLICACIÓN.

- Extiende el **ESTUCCO FINO** sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloque una capa aproximada de 3 mm a 5mm en una sola aplicación.
- Sin dejar resecar demasiado la pasta realice el acabado final utilizando una flota, rodillo o alguna otra herramienta que nos permita dar una textura a la pasta.

### RECOMENDACIONES.

- Humedezca el muro (en muros de tabique o block) antes de aplicar el **ESTUCCO FINO**.
- Utilice recipientes limpios para su preparación.
- El agua de mezclado que sea lo más limpia posible.
- Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
- No se deje al alcance de los niños.

### RENDIMIENTO.

*Estibar sobre tarima, no directamente sobre piso o tierra, en un lugar techado seco y libre de humedad.*

## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

### 1 LIMPIA TU SUPERFICIE



Exceso de polvo  
Grasa, Pintura  
Otros materiales  
que sirvan como  
desmoldantes.

### 2 AÑADE AGUA



En un recipiente con  
6.8 a 7.5 litros de agua  
por cada 25 kg. de  
Estucco Fino Adhetec

### 3 MEZCLA EL PRODUCTO



Bate hasta lograr  
una mezcla  
homogénea  
dejandola libre  
de grumos.

### 4 DEJA REPOSAR



Por 10 minutos y  
vuelve a mezclar  
sin añadir más  
agua.

### 5 APLICA EL PRODUCTO



Extiende el producto  
sobre la superficie a  
recubrir, con una capa  
aproximada de 3mm  
en una sola aplicación.

### 6 REALIZA EL ACABADO



Puede hacer diferentes  
tipos de acabados por  
ejemplo: -Esgafado  
-Tirof - Abanico  
-Transpalado -Liso

### NOTA:

*El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.*