

RECUBRIMIENTO ESTUCCO FINO



ESTUCCO FINO se emplea para acabados finos sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



DATOS TÉCNICOS

Presentación	Sacos de 25 kg
Color	Blanco
Tiempo abierto	> 15 minutos
Rendimiento aproximado	6.0 - 7.5 m ² <small>(como acabado final floreado)</small>
Demanda de agua	6.8 a 7.5 L.
Almacenamiento máximo	6 meses

Codigo: ESP-MK-33 Rev:00

DESCRIPCIÓN.

ESTUCCO FINO es un producto en polvo, elaborado a base de cemento blanco, aditivos químicos y agregados minerales que al mezclarse con agua forma una pasta fácil de aplicar, con la cual se puede lograr acabados finos en interiores y exteriores.

VENTAJAS.

- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Acabados con texturas finas y extra lisas.
- Se evitan los agrietamientos.
- Predosificado en planta asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.
- No requiere de mano de obra especializada.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

- Es recomendable antes de iniciar la aplicación acondicionar la superficie: plomeando y chequeando que esté libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante.
- Humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN.

1. En un recipiente con 6.8 L a 7.5 L de agua adicione lentamente los 25 kg de **ESTUCCO FINO**.
2. Mezcle hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente iniciar la aplicación.

APLICACIÓN.

- Extiende el **ESTUCCO FINO** sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloque una capa aproximada de 3 mm a 5mm en una sola aplicación.
- Sin dejar resecar demasiado la pasta realice el acabado final utilizando una flota, rodillo o alguna otra herramienta que nos permita dar una textura a la pasta.

RECOMENDACIONES.

- Humedezca el muro (en muros de tabique o block) antes de aplicar el **ESTUCCO FINO**.
- Utilice recipientes limpios para su preparación.
- El agua de mezclado que sea lo más limpia posible.
- Evitar el contacto con ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
- No se deje al alcance de los niños.

RENDIMIENTO.

Estibar sobre tarima, no directamente sobre piso o tierra, en un lugar techado seco y libre de humedad.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

1 LIMPIA TU SUPERFICIE



Exceso de polvo
Grasa, Pintura
Otros materiales
que sirvan como
desmoldantes.

2 AÑADE AGUA



En un recipiente con
6.8 a 7.5 litros de agua
por cada 25 kg. de
Estucco Fino Adhetec

3 MEZCLA EL PRODUCTO



Bate hasta lograr
una mezcla
homogénea
dejandola libre
de grumos.

4 DEJA REPOSAR



Por 10 minutos y
vuelve a mezclar
sin añadir más
agua.

5 APLICA EL PRODUCTO



Extiende el producto
sobre la superficie a
recubrir, con una capa
aproximada de 3mm
en una sola aplicación.

6 REALIZA EL ACABADO



Puede hacer diferentes
tipos de acabados por
ejemplo: -Esgafiado
-Tiro - Abanico
-Transpalado -Liso

NOTA:

El rendimiento puede variar dependiendo del espesor utilizado y de las prácticas de aplicación.