



RECUBRIMIENTO YESO ADITIVADO

El YESO ADITIVADO, es una combinación de yeso, agregados y aditivos; formulado para el acabado de superficies tales como muros y plafón en interiores.

VENTAJAS

- Se extiende el tiempo de fraguado y con ello se evitan desperdicios (ahorro de tiempo y dinero).
- Mayor facilidad de aplicación y trabajabilidad dada por los aditivos que incluye.
- Se logran mayores resistencias debido al uso de agregados (arenas y carbonatos).
- Se evita la formación de grietas por el uso de agentes inclusores de aire.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Agregue agua al YESO ADITIVADO, preferentemente potable y limpia, en proporción de 8.5 a 11 litros por saco de 20 kg.

Mezcle hasta obtener una pasta densa, homogénea y libre de grumos.

No agregue más agua de la mezcla inicialmente.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

1. Humedezca en muros de tabique o block antes de aplicar el YESO ADITIVADO.

2. En muros de concreto, aplicar una capa de sellador antes.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

1. Extienda el YESO ADITIVADO sobre la superficie a recubrir con suficiente presión, asegurando su adherencia.

2. Coloque una capa aproximada de 3 a 8 mm de espesor en una sola aplicación, asegurándose de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a su vez que las orillas no se sequen para evitar empalmes con cambio de color final.

3. Puede hacerse un acabado final aplicando una segunda mano de YESO ADITIVADO cuando la primera ha empezado a fraguar, o bien ya que se encuentre totalmente seca.

LIMITANTES

- No agregar más agua después del mezclado inicial ya que puede variar la dureza y el color del material.
- No se aplique cuando las condiciones climatológicas puedan estar debajo de los 5°C o rebasar los 45°C.
- Recomendable únicamente para interiores.

DATOS TÉCNICOS

En superficie perfectamente nivelada y colocando una capa de 1 cm de espesor de YESO ADITIVADO, se alcanza un rendimiento de 2.35 m² por saco de 20 kg.

Presentación	Bulto de 20 Kg.
Demanda de agua	8.5 a 11 litros de agua
Color	Blanco
Resistencia a la compresión a 28 días	≥ 35 kg / cm ²
Retenido en M-40	≤ 8%
Rendimiento	8.5 kg / m ²

NOTA:

Los rendimientos son aproximados, y puede variar dependiendo del espesor de aplicación y de las prácticas de aplicación.



RECOMENDACIONES

- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Después de haber utilizado el producto lavarse perfectamente.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con bastante agua durante 15 minutos y buscar atención médica de inmediato.
- En caso de contacto con la piel, lavar completamente con bastante jabón y agua.
- No se deje al alcance de los niños.



ALMACENAJE

Estibar sobre tarimas, no directamente sobre el piso o la tierra, en lugares techados, secos y libres de humedad.



GAMA DE COLOR

Disponible en color blanco.