



DATOS TÉCNICOS



| CARACTERÍSTICAS | DESCRIPCIÓN |
|---------------------------------------|--|
| Presentación | 20 kg |
| Color | Blanco |
| Rendimiento | > 4 m ² (Superficie nivelada) |
| Tiempo abierto | > 25 minutos |
| Tiempo de ajuste | > 15 minutos |
| Tiempo de vida en la charola | 60 minutos |
| Fraguado inicial aproximado | 8 hrs. a (25 °C y 60% humedad) |
| Fraguado final aproximado | 24 hrs. a (25 °C y 60% humedad) |
| Resistencia a la compresión a 28 días | > 30 kg/cm ² |
| Almacenamiento máximo | 6 meses |
| Deslizamiento | < 5.0 mm |



COMPUESTO MORTERO

Es una mezcla de productos minerales diseñado para los trabajos de albañilería que no requieran una resistencia tan elevada o soportar cargas estructurales.

¿Cómo preparar y aplicar correctamente los MORTEROS?

| | |
|--|---|
| 1 - LIMPIA LAS PIEZAS  <p>Exceso de polvo sales, Pintura otros materiales.</p> | 2 - AÑADE EL PRODUCTO  <p>Prepara solamente la cantidad que pueda aplicar en un periodo de 60 minutos. No mezcle directamente en el suelo para evitar la contaminación del producto.</p> |
| 3 - AGREGA ARENA O CERO FINO  <p>Dependiendo el tipo de aplicación que se vaya a realizar, agregar arena o cero fino.</p> | 4 - AÑADE AGUA  <p>Agregue agua bate hasta lograr una mezcla libre de grumos.</p> |
| 5 - APLICA PRODUCTO  <p>Aplice el producto a los elementos a pegar o sobre la superficie a repellar o realizar acabados.</p> | |

Descripción.

Es una mezcla de productos minerales diseñada para los trabajos de albañilería que no requieran una resistencia tan elevada o soportar cargas estructurales.

Ventajas.

- Pegado de piedra para cimentación.
- Acabados finos y rústicos en muros.
- Aplanados tradicionales.
- Pegado de Tabiques y block.

Recomendaciones.

- Los elementos a pegar como block, tabicón, piedra, etc. Deben de ser humedecidos.
- Las superficies a repellar o realizar acabados deben de estar limpias y previamente humedecidas.
- Almacene los sacos en un lugar seco y techado; no directamente sobre el suelo (preferentemente en alguna tarima).
- Utiliza arenas sin contaminaciones orgánicas, basura y contaminantes que puedan interferir con la adherencia.
- Evita el contacto con ojos y piel.
- Utiliza un respirador durante su preparación (evita respirar el polvo).
- El agua de preparación debe de estar lo más limpia posible.

RENDIMIENTO

| USOS | BULTOS DE MORTERO | ARENA (BOTE DE 191) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Pegado de tabique y block para muros | 1 | 5 a 6 |
| Aplanados y acabados finos | 1 | 5 a 6 |
| Trabajos de mampostería | 1 | 7 |