

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Presentación	20 kg
Demanda de agua	8.5 a 11 litros
Color	Blanco
Resistencia a la compresión a 28 días	> 35 kg/cm ²
Retenido en M-40	≤ 8%
Rendimiento	8.5 kg/m ²



RECUBRIMIENTO

YESO ADITIVADO

Es una combinación de yeso, agregados y aditivos, formulado para el acabado de superficies tales como muros y plafón en interiores.



¡ADVERTENCIA!

EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

DESPUÉS DE HABER UTILIZADO EL PRODUCTO LAVARSE PERFECTAMENTE.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, ENJUAGAR INMEDIATAMENTE CON BASTANTE AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVAR COMPLETAMENTE CON BASTANTE JABÓN Y AGUA.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Ventajas.

- Se extiende el tiempo de fraguado y con ello se evitan desperdicios (ahorro de tiempo y dinero).
- Mayor facilidad de aplicación y trabajabilidad dada por los aditivos que incluye.
- Se logran mayores resistencias debido al uso de agregados (arenas y carbonatos).
- Se evita la formación de grietas por el uso de agentes inclusores de aire.

Instrucciones de preparación.

- Agregue agua al YESO ADITIVADO, preferentemente potable y limpia, en proporción de 8.5 a 11 litros por saco de 20 kg.
- Mezcle hasta obtener una pasta densa, homogénea y libre de grumos.
- No agregue más agua de la mezclada inicialmente.

Recomendaciones de preparación.

- Humedezca en muros de tabique o block antes de aplicar el YESO ADITIVADO.
- En muros de concreto, aplicar una capa de sellador antes.

Instrucciones para la aplicación.

1. Extienda el YESO ADITIVADO sobre la superficie a recubrir con suficiente presión, asegurando su adherencia.
2. Coloque una capa aproximada de 3 a 8 mm de espesor en una sola aplicación, asegurándose de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a su vez que las orillas no se sequen para evitar empalmes con cambio de color final.
3. Puede hacerse un acabado final aplicando una segunda mano de **YESO ADITIVADO** cuando la primera ha empezado a fraguar o bien ya que se encuentre totalmente seca.

Limitantes.

- No agregar más agua después del mezclado inicial ya que puede variar la dureza y el color del material.
- No se aplique cuando las condiciones climatológicas puedan estar debajo de los 5 °C o rebasar los 45 °C.
- Recomendable únicamente para interiores.

Datos técnicos.

En superficie perfectamente nivelada y colocando una capa de 1 cm de espesor de **YESO ADITIVADO**, se alcanza un rendimiento de 2.35 m² por saco de 20 kg.

NOTA: Los rendimientos son aproximados, y puede variar dependiendo del espesor de aplicación y de las prácticas de aplicación.



ALMACENAMIENTO

Estibar sobre tarimas, no directamente sobre el piso o la tierra, en lugares techados, secos y libres de humedad.



GAMA DE COLOR



Blanco